

Ki-Kern Tape

Onderdeel van het Ki-Kern Lijmsysteem 1/1



OMSCHRIJVING

Speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van Ki-Kern Gevelbekledingsplaten

Altijd in combinatie met Ki-Kern Lijm-Kit High Tack 600, Ki-Kern Primer en Ki-Kern Cleaner toepassen. Alleen dan kan volledige aanspraak gemaakt worden op KOMO certificaat 20793.

Ki-Kern Tape is een dubbelzijdige zelfklevende witte band met zeer hoge kleeftkracht zelfs op materialen met zeer lage oppervlakte spanning. **Ki-Kern Tape** wordt beschermd door een wit supergekalandreerd papier.

Ki-Kern Tape wordt aanbevolen voor aanvangshechting van Ki-Kern Gevelbekledingsplaten in combinatie met de Ki-Kern Primer en Ki-Kern Lijm-Kit High Tack 600 eventueel aangevuld met Ki-Kern Cleaner.

ONDERGROND

- De ondergrond moet vast zijn (verwijder de delen die kunnen loskomen).
- De ruwe plekken en de ongelijkheden moeten minimaal zijn.
- Bij het aanbrengen van de tape moet de ondergrond **DROOG- VET- en STOFVRIJ** zijn.
- In geval van ontvetten met alcohol, moet men er zich van verzekeren dat de ondergrond droog is, alvorens de tape aan te brengen.

OPSLAG

2 jaar, indien droog bewaard bij temperatuur tussen 15 en 25°C .

KOMO Productcertificaat

Het Ki-Kern Lijmsysteem is vastgelegd in KOMO productcertificaat 20793.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (Ki-Kern Tape dikte 3.2 mm)

Pellen op 180" - 30 min. (N/25 mm) op roestvrij staal	> 25N/25 mm
Cohesietest op roestvrij staal 1 kg - 25 x 25 mm	> 50 uren (FTM 8)
Rekbaarheid	MD 25N/15mm CD 20N/15mm (DIN 53455)
Rek tot breuk	MD 250% CD 150% (DIN 53455)
Drukweerstand bij 10% (ISO 844)	22 kPa
Dichtheid	+/- 64 kg/m ³
Temperatuurbestendigheid	
Minimale toepassingstemperatuur	+ 10°C
Zone toepassingstemperatuur	+ 40°C à + 60°C
Bestand tegen water, detergenten, alcohol	

ADVIES

Bij toepassing en van het Ki-Kern lijmsysteem in projecten en/of in gebieden waarbij het Ki-Kern lijmsysteem boven de 10 meter hoogte wordt toegepast, adviseren wij u een professioneel applicatiebedrijf hierin te betrekken.

10-2008

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste laboratoriumgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden, zorg daarom dat u altijd de beschikking heeft over de laatste uitgave van deze factsheet. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze specifieke toepassing. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.